

<Hipアンティークマッド> PRICE LIST

施工動画



2024 Apr.

商品名	容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価(税込) (1回あたり)
専用ベース	ガロン	2回塗り	40㎡	¥15,400	¥385/㎡
Hipアンティークマッド	ガロン	2回塗り	28㎡	¥28,380	¥1014/㎡

製品の価格・ラインナップにつきましては、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください

塗装説明書						
工程	塗料名	塗装方法	塗り回数	塗装間隔 (時間以上)	塗面積と塗付量 (kg/㎡)	希釈率(%)
素地調整	被塗面に付着している汚れ、油成分、ゴミ、粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。 穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。					
下塗り	素地の材質・状態に適した、シーラー・プライマーを使用して下さい。(別途ご準備ください)					
ステップ1	アンティーク マッド 専用ベース	刷毛塗り ローラー塗り エアレススプレー	2	指触乾燥約30分 塗装間隔2~4時間 以上 ステップ1とステップ 2塗装間隔 12時間程度	約5㎡ / 1Lあたり	0%
ステップ2	アンティーク マッド	コテ塗り	1	指触乾燥約30分 塗装間隔2~4時間 以上	約3~8㎡ / 1Lあたり ※ステップ2の場合 約70~80%	0%
ステップ3	アンティーク マッド	コテ塗り	1	指触乾燥約30分 塗装間隔2~4時間 以上	約3~8㎡ / 1Lあたり ※ステップ3の場合 約30~40%	0%

(注)被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件、仕上げによりそれぞれ幅を生じることがあります。

撥水加工、フッ素樹脂ラミネート、汚れ防止用、ペット用などの特殊加工クロスなどは、艶があり水性塗料を弾くためペイントできないのがあります。

【塗装要領】

塗料準備	使用前によく攪拌する。
下塗り	素地の材質・状態に適したシーラー・プライマーを使用し吸い込みを止めること。(別途ご準備下さい)
養生	マスキングテープやマスカーを使い、塗りたくない所を覆う。 ※塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がす。 (翌日になると塗料がかたまり綺麗に剥がすことが出来ません)
ステップ1	・アンティークマッド専用ベースをローラーで2回塗る。 ・完全に乾燥するまで待つ。 ※ローラー塗り1回目と2回目の乾燥時間は2~4時間以上あけます。 ※完全に乾燥するまで待ちます。乾燥時間を12時間程度おいて頂くのが理想的です。
ステップ2	・専用ベース乾燥後、コテにアンティークマッドを取り壁面のいろいろな箇所に配る。 ・塗面の約70~80%をコテで軽く抑えるように不規則な方向に薄く塗り広げる。 ※コテは壁面と並行に動かして下さい。 ※塗り広げたところを馴染ませるようにコテで撫で表面を滑らかにして下さい。 ※乾燥時間を2~4時間程度おいて頂くのが理想的です。 ※コテはステンレスの210mm程度の薄く柔らかいコテがお薦めです。
ステップ3	・ステップ2と同じようにコテを使って塗る ・ステップ1で塗布した色を生かすため、塗面の約30%~40%を上から塗り重ね表情を付ける。 ※コテは壁面と並行に動かして下さい。 ※コテはステンレスの210mm程度の薄く柔らかいコテがお薦めです。

塗装上の注意

- 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)
- 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。
- 気温、被塗物の温度が10℃以下、32℃以上、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- 密着が悪い場合など、必要に応じてプライマー等で素地調整を行ってください。
- ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ込面は出来るだけ少なくしてください。
- 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
- 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化があると、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
- 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
- 汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。

ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス

www.colorworks.co.jp

