

# <Hip Exterior> PRICE LIST

最高品質のHip屋外用塗料。最新の架橋技術により緻密でかつ  
強固な塗膜を形成し、優れた耐久性・耐候性を実現しました。

2024 Sep.

商品名	ツヤ	容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価 (税込) (1回あたり)
Hip Exterior	エッグシェル	ガロン	2回塗り	30㎡	¥15,400	¥513/㎡
		5ガロン※		150㎡	¥74,800	¥499/㎡

※5ガロンはHipカラーチャート末尾W(淡彩色)の色番号からお選びください

製品の価格、ラインナップ等につきましては、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください

塗装説明書						
工程	塗料名	塗装方法	塗り回数	塗装間隔 (時間以上)	塗面積と塗付量 (kg/㎡)	希釈率(%)
素地調整	被塗面に付着している汚れ・油成分・ゴミ・粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。 素地の材質・状態によっては、適したパテ・フィラー・シーラー・プライマーなどを使用する。					
下塗り	Hip Exterior	刷毛塗り ローラー塗り エアレススプレー	1	2~4時間以上	約8㎡/1L当り (0.16~0.17)	0%
上塗り	Hip Exterior	刷毛塗り ローラー塗り エアレススプレー	1	2~4時間以上	約8㎡/1L当り (0.16~0.17)	0%

(注) 被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件によりそれぞれ多少幅を生じることがあります。エアレスを使用する場合は5%~10%希釈してください。

## 【塗装要領】

- 塗料準備** 使用前に十分攪拌してください。
- 下地準備** この製品はプライマー入りペイントのため、2回塗りですばらしい仕上がりになります。詳しい下地準備はカタログをご確認ください。
- 養生** マスキングテープやマスキングを使い、塗らたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がしてください。
- 塗装** 塗装する際はローラーをよくしごいてからご使用ください。入り隅は刷毛を使って塗ります。ローラー模様が一になるよう塗装してください。上塗りは必ず1回塗りしてください。(色によりそれ以上塗り重ねる場合もあります)

## 塗装上の注意

- 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値12以下)
- 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。
- 気温、被塗物の温度が5℃以下・35℃以上・湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- この製品はプライマー入りですが必要に応じて適切な素地調整を行なってください。
- ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ込面は出来るだけ少なくしてください。
- 高温(40℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
- 塗装後24時間以内など乾燥不十分な状態で降雨結露がある場合や、低温・高湿度・通風のない場合には、膨れ・はく離・割れ・白化・シミが発生する恐れがありますので、塗装を避けてください。やむを得ず塗装する場合は、強制換気などで湿気分を飛ばすようにしてください。シミが発生した場合は乾燥後水拭きして除去してください。
- 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
- 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
- 汚れ・傷などにより補修塗りが必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料・同一塗装方法での補修をしてください。
- 使用前に取り扱い説明書を入手してください。

## ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス  
[www.colorworks.co.jp](http://www.colorworks.co.jp)

