

Hip RENOVATION PRO ZERO VOC

Available in 5 gallon size from Premium paint
"HIP" for professional.

Finest quality with 0 VOC offers ease of application,
excellent hiding, good touch up and economical.
You can select color among over 600 colors,
and you will receive your tinted color in little time.



Hip PRO ゼロVOC

水性

速乾

ゼロ
VOC

最高品質塗料Hipから大容量でお得なプロ用!

ゼロVOCで品質がよく、施工性・作業性を兼ね備えたお得な大容量。

600色以上の色からお選びいただき、独自の調色システムですぐにお届けします。

プロ専用

インテリア塗料

水性アクリルエマルジョン塗料

艶:ツヤ消し/2分ツヤ

Hip

Hip PRO ZERO VOC が選ばれる「5つの理由」

1 輸入塗料のイメージを変える。驚きの低価格！

大容量でお得！日本のゼロVOC塗料に負けないローコストな塗料です。

2 ゼロVOCで臭いが無い - F☆☆☆☆不燃認定取得済 -

VOCだけでなく、鉛や水銀も含まれません。幼稚園・学校・病院にも最適！

3 塗りやすく乾燥が速い！ - リノベーションにも最適 -

高い隠ぺい力あり、跳ね返りが少ない塗料です。よくのび、ムラになりにくく養生も簡単！乾燥が速いので、塗料以外のコストの削減にも大きく貢献します。

4 色ズレがなく、すぐに届く！

独自の調色システムでオーダーからお届けまですぐ！

5 600色以上の中から選べます！

確実な配合データにより、いつでも何度でも同じ色をお届けすることができます。
(Hipカラーチャートの末尾Wの色番号から選べます。)



ホテル・大型商業施設

隠ぺい力が強く、跳ね返りも少ないので養生も簡単！乾燥も速く、特にコストの気になる大型物件に最適。



幼稚園・学校・病院など

ゼロVOCでニオイのない安全な塗料なので、健康やかに過ごしたい学びの空間や病院におすすめ。



天井には Hip PRO ZERO VOC ツヤ消し (19L/約27kg)

光の反射の少ないマット仕上りのツヤ消し。
ツヤのない質感だからこそ、間接照明を柔らかく、そして美しく映し出します。



壁には Hip PRO ZERO VOC 2分ツヤ (19L/約27kg)

卵の殻くらいのツヤが美しい低光沢の2分ツヤ。
汚れが付きにくく、薄めた中性洗剤での水拭きメンテナンスが可能です。

※商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- 商品名 Hip PRO ZERO VOC ツヤ消し(ヒップ・プロゼロ VOC ツヤ消し) ■ 艶 艶消し(フラット) / 2分艶(エッグシェル)
- Hip PRO ZERO VOC 2分ツヤ(ヒップ・プロゼロ VOC 2分ツヤ) ■ 荷姿 19L/約27kg
- 素材 プラスターボード、ビニールクロス、壁紙、各種ボード、 ■ 塗装目安 約100㎡/2回塗り
- コンクリート、モルタル、石綿スレート、木部など (淡彩色 ※Hip カラーチャートのW末尾の色番号のみ)

工程	塗料名	塗装方法	塗り回数	塗装間隔(時間以上)	塗面積と塗付量(kg/m ²)	希釈率(%)
素地調整	被塗面に付着している汚れ、油成分、ゴミ、粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。 穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。					
下塗り	素地の材質・状態によっては、シーラー・プライマーを使用してください。					0%
上塗り	Hip PRO ZERO VOC ツヤ消し Hip PRO ZERO VOC 2分ツヤ	刷毛塗り・ローラー塗り エアレススプレー	2	指触乾燥約1時間 塗装間隔2~4時間以上	約5㎡/1L当り (0.24~0.26)	

(注) 被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件によりそれぞれ多少幅を生じることがあります。エアレスを使用する場合は5%~10%希釈してください。

【塗装要領】

- 使用前に十分攪拌してください。
- 必ず下塗り(シーラーなど)をして吸い込みを止めてください。ビニールクロスの上に塗装する場合も密着強化のため下塗りしてください。凹凸のあるビニールクロスに塗装する場合、マスキングテープの内側にコーキングをして塗料の漏れを防ぎます。
- マスキングテープやマスキングを使い、塗りたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がしてください。
- 塗装する際はローラーをよくしごいてからご使用ください。入り隅は刷毛を使って塗ります。ローラー模様が一均一になるよう塗装してください。上塗りは必ず2回塗りしてください。(色によりそれ以上塗り重ねる場合もあります)

【塗装上の注意】

1. 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)/2. 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネ等を着用してください。
3. 気温、被塗物の温度が10℃以下、32℃以上、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。/4. 必要に応じてプライマーを下塗りでご使用ください。/5. ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ面は出来るだけ少なくしてください。/6. 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。/7. 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化があると、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。/8. 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。/9. 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。/10. 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。/11. 汚れ、傷などにより補修塗料が必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。

販売元 株式会社カラーワークス

COLORWORKS

オフィシャルウェブサイト www.colorworks.co.jp

オンラインショップ paint-shop.colorworks.co.jp

■ カラーワークスパレットショールーム

〒101-0031 東京都千代田区東神田1-14-2 パレットビル

TEL:03-3864-0810 Fax:03-3864-3375 10時-18時/日曜・祝日休み

■ 本社 / ファクトリー & ショールーム

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-1-40

TEL:046-278-3029 Fax:046-272-7200 10時-18時/土曜・日曜・祝日休み

1215.2.0.gr