Paint+ KAKERU PAINT 塗装説明書

- 商品名 Paint+ KAKERU PAINT (カケルペイント) 水性アクリルエマルションペイント
- プラスターボード・ビニールクロス・木部・壁紙・コンクリート・モルタル・石綿スレート・各種ボード など
- セミグロス(5分艶)
- 200ml / 0.9L / 3.8L (各7色)

| 工程 | 塗料名 | 塗装方法 | 塗り 回数 | 塗装間隔 (時間以上) | 塗面積と塗付量 (kg/㎡) | 希釈率 (%) |
|------|--|-------------|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 素地調整 | 被塗面に付着している汚れ・油成分・ゴミ・粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。 穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。 | | | | | |
| 下塗り | 素地の材質・状態によっては、シーラー・プライマーを使用してください。 | | | | | |
| 上塗り | KAKERU PAINT | 刷毛塗り・ローラー塗り | 2 | 指触乾燥約 30 分 塗装間隔 1 ~ 4 時間以上 | 約5㎡/1L当り (0.24~0.26) | 0% (水道水) |

(注)被塗膜の形状・素地の状態・施工方法・施工条件によりそれぞれ多少幅を生じることがあります。

【塗装要領】

塗料準備 使用前に十分攪拌してください。

下地準備 │ 必ず下塗り(シーラーなど)をして吸い込みを止めてください。ビニールクロスの上に塗装する場合も密着強化のため下塗り してください。凹凸のあるビニールクロスに塗装する場合、マスキングテープの内側にコーキングをして塗料の漏れを防ぎます。

マスキングテープやマスカーを使い、塗りたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日の うちに一旦剥がしてください。翌日になると塗料が固まってしまいマスキングテープを綺麗に剥がすことが難しくなります。

塗装 KAKERU PAINT は希釈せずよく攪拌して塗装してください。

塗装する際はローラーをよくしごき、脱泡してからご使用ください。入り隅は刷毛を使って塗ります。ローラー模様が均一に なるよう塗装してください。塗装中にピンホールが現れたら塗料が乾燥する前に必ずローラーでしごきつぶしてください。 上塗りは必ず2回塗りしてください。(色によりそれ以上塗り重ねる場合もあります)

【塗装上の注意】

- 1. 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)
- 2. 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。
- 3. 気温、被塗物の温度が10℃以下・32℃以上・湿度 85% 以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- 4. 濃色の場合は必ず白または同色のプライマーを下塗りでご使用ください。
- 5. ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ込面はできるだけ少なくしてください。
- 6. 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
- 7. 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化がありますと、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
- 8. 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- 9. 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
- 10. 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
- 11. 汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修 をしてください。
- 12. 白以外のチョークをお使いいただく場合、壁に顔料が残ることがございますのでご注意ください。

販売元 株式会社カラーワークス **COLORWORKS**

オフィシャルウェブサイト www.colorworks.co.jp paint-shop.colorworks.co.jp ■ カラーワークスパレットショールーム 〒101-0031 東京都千代田区東神田 1-14-2 パレットビル Tel: 03-3864-0810

- 本社 / ファクトリー&ショールーム
- 〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 1-1-40 Tel: 046-278-3029

〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1-4-1-102 Tel:078-862-8802



チョークで書けるペイント 室内用

KAKERU PAINT カケルペイント



色+機能でアイデアが膨らむ「Paint+」シリーズの

塗装面にチョークで書くことができるペイント「KAKERU PAINT (カケルペイント)」。 チョークは水拭きをすれば消すことができるので、何度でも書いたり消したりできます。 お店の看板や子供部屋の壁、家族の連絡ボード、ワークフロアなどにも。







綺麗に 塗れる

抗菌作用



COLORWORKS

チョークで書けるペイント 室内用

KAKERU PAINT カケルペイント

「特徴」7色 | 水性塗料 | 低臭 | 低 VOC | F☆☆☆☆ | 不燃認定 | スパッタフリー | 耐久性 | 抗菌作用

| 用途 | 室内壁 | 家具 | 木部 | インテリア雑貨類

コミュニケーションが生まれる壁

ご家族とのメッセージボードに、そして職場や店舗の掲示板としても幅広くお使いいただける KAKERU PAINTは、暮らしの幅を広げ、ご家族や友人とのコミュニケーションツールとして大活躍 するでしょう。

KAKERU PAINT の特徴

● 塗装面にチョークで書けて、水拭きで消せる

塗った壁面に、チョークで書ける壁ができます。KAKERU PAINTは水性ペイントなので、今塗って いる色に飽きたら別の色を簡単に塗り重ねることができます。また、塗膜の耐久性が強く、 チョークで書いた後は水拭きで消せるので、何度でも綺麗な状態で使えます。

● MAGNETベースと併用すれば、マグネットがくっつく黒板としても使える

MAGNETベースを塗装した後に、このKAKERU PAINTを塗ると、マグネットがくっつく&チョークで 書ける壁が仕上がります!

● 環境に優しい F☆☆☆☆

一般の方でも塗りやすく、お子様でも安心して使える安全性の高い水性ペイントです。

● 場所を選ばず、アクセントウォールとしても最適

子供部屋やリビングなどご家庭用としても、また、職場の 掲示板や店舗のお品書きなど、使用する方の環境にあわせて 幅広く使うことのできるペイントです。チョークで書かない 時は、お部屋のアクセントとしても最適です。

● 選べる7色のカラーバリエーション

好きな色を塗れば、インテリアにあわせて自由自在にイメージ を作ることができます。空間のアクセントになる色から使い やすいダークカラーまで、全7色が揃います。

















ラブピンク パープルキッス バレンタインチョコ ホリーグリーン ネイビームーン ダーリングレー ミカン

施工例

お子様とお絵かきを楽しむ、今晩のメニューやレシピのメモをする、家族へのメッセージを残すなど、 コミュニケーションツールとして暮らしの幅を広げます。また、オフィスやカフェ、幼稚園など、幅広い 場面でご利用いただけます。





左:カウンターの何気ない壁がチョークで書けるメニューボードに。/右:壁の一部に塗れば家族の連絡ボードに早変わり! リビングや子供 部屋にもおすすめ。

POINT 初めてでも簡単にできる!

『チョークで書けるペイント』と聞くと、普通の塗料とは違い塗る のが難しいですか?と質問をされることがありますが、初めての 方でも大丈夫です。KAKERU PAINT は、安全性の高い水性塗料 に耐久性をプラスして開発したので、一般的な塗り方で仕上げる ことができます。





動画でHOWTOをチェック!▲

おすすめの使用場所

● 子供部屋 ● 幼稚園 ● 学校 ● オフィス ● 病院 ● カフェ ● レストラン など

プラスターボード | ビニールクロス | 木部 | 壁紙 | コンクリート | モルタル | 石綿スレート | 各種ボード など 安全で臭いもほとんど無い、F☆☆☆☆、低VOC、無鉛の塗料です。誰でも簡単にペイントすることができるので、お子様 や初心者の方でも安心して塗っていただくことができます。

商品概要



※ 商品のデザイン・仕様・外観は予告なく変更する

場合がありますのでご了承ください

KAKERU PAINT

塗った面にチョークで書けるペイントです。書いたチョークは水拭きで消すことができます。

|素材| プラスターボード・ビニールクロス・木部・壁紙 など

※下地によってはプライマーが必要となります。※撥水加工・フッ素樹脂ラミネート・汚れ防止用・ ベット用等の特殊加工クロスなどは、水性塗料を弾くためペイントできないものもあります。※白の チョーク以外を使用する場合、壁に薄く顔料が残ることがございますのでご注意ください。

サイズ | 塗装面積 | 塗装回数

○ 200ml (約 1 m²/2 回塗り) ○ 0.9L (約 5 m²/2 回塗り) ○ 3.8L (約 20 m²/2 回塗り) ※下地やカラーによっては2回塗りで仕上がらない場合もございます。