

<Paint + KAKERU> PRICE LIST

2024 Sep.

商品名	容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価 (税込) (1回あたり)
Paint +	KAKERU PAINT	2回塗り	2㎡	¥1,540	¥770/㎡
			10㎡	¥5,830	¥583/㎡
			40㎡	¥21,230	¥531/㎡
	KAKERU PAINT セット※	-	-	-	¥5,588

※セット内容:KAKERU0.9L・CWミニローラーセット・マスキングテープ・マスカー

塗装説明書						
工程	塗料名	塗装方法	塗り 回数	塗装間隔 (時間以上)	塗面積と塗付量 (kg/㎡)	希釈率(%)
素地調整	被塗面に付着している汚れ、油成分、ゴミ、粉等の付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。 穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。					
下塗り	素地の材質・状態に適した、シーラー・プライマーを使用してください。					
上塗り	KAKERU PAINT	刷毛塗り・ローラー塗り	2	指触乾燥約30分 塗装間隔1~4時 間以上	約5㎡/1L当り (0.24~0.26)	0%(水道水)

(注) 被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件によりそれぞれ多少幅を生じることがあります。

【塗装要領】

塗料準備 使用前に十分攪拌してください。

下地準備 必ず下塗り(シーラーなど)をして吸い込みを止めてください。ビニールクロスの上に塗装する場合も密着強化のため下塗りしてください。凹凸のあるビニールクロスに塗装する場合、マスキングテープの内側にコーキングをして塗料の漏れを防ぎます。

養生 マスキングテープやマスカーを使い、塗りたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がしてください。翌日になると塗料が固まってしまいマスキングテープを綺麗に剥がすことが難しくなります。

塗装 KAKERU PAINTは希釈せずよく攪拌して塗装してください。塗装する際はローラーをよくしごき、脱泡してからご使用ください。入り隅は刷毛を使って塗ります。ローラー模様が均一になるよう塗装してください。塗装中にピンホールが現れたら塗料が乾燥する前に必ずローラーでしごきつぶしてください。上塗りは必ず2回塗りしてください。(色によりそれ以上塗り重ねる場合もあります)

※塗装上の注意につきましては、製品カタログをご確認ください。

ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス
www.colorworks.co.jp

