

## Paint+ KAKERU PAINT 塗装説明書

- 商品名 Paint+ KAKERU PAINT (カケルペイント)  
水性アクリルエマルジョンペイント
- 素材 プラスターボード、ビニールクロス、壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタル、石綿スレート、木部 など
- 艶 セミグロス(5分艶)
- 荷姿 200ml / 0.9L / 3.8L (各7色)

Paint+ KAKERU PAINT						
工程	塗料名	塗装方法	塗り回数	塗装間隔 (時間以上)	塗面積と塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	希釈率 (%)
素地調整	被塗面に付着している汚れ、油成分、ゴミ、粉等の付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。 穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。					
下塗り	素地の材質・状態によっては、シーラー・プライマーを使用してください。					
上塗り	KAKERU PAINT	刷毛塗り ローラー塗り	2	指触乾燥約 30 分 塗装間隔 1～4 時間以上	約 5 m <sup>2</sup> /1 缶当たり (0.24～0.26)	0 % (水道水)

(注) 被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件によりそれぞれ多少幅を生じることがあります。

## 【塗装要領】

### 塗料準備

使用前に十分攪拌してください。

### 下地準備

必ず下塗り（シーラーなど）をして吸い込みを止めてください。ビニールクロスの上に塗装する場合も密着強化のため下塗りしてください。

凹凸のあるビニールクロスに塗装する場合、マスキングテープの内側にコーキングをして塗料の漏れを防ぎます。

### 養生

マスキングテープやマスキング紙を使い、塗らたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がしてください。翌日になると塗料が固まってしまいマスキングテープを綺麗に剥がすことが難しくなります。

### 塗装

KAKERU PAINT は希釈せずよく攪拌して塗装してください。

塗装する際はローラーをよくしごき、脱泡してからご使用ください。入り隅は刷毛を使って塗ります。ローラー模様均一になるよう塗装してください。塗装中にピンホールが現れたら塗料が乾燥する前に必ずローラーでしごきつぶしてください。上塗りは必ず2回塗りしてください。（色によりそれ以上塗り重ねる場合もあります）

■ 塗装上の注意

1. 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率 10%以下、pH 値 9 以下)
2. 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネ等を着用してください。
3. 気温、被塗物の温度が 10℃以下、32℃以上、湿度 85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
4. 濃色の場合は必ず白または同色のプライマーを下塗りでご使用ください。
5. ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ込面はできるだけ少なくしてください。
6. 高温（35℃以上）および低温（5℃以下）での塗料の保管は避けてください。
7. 塗装後 24 時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化がありますと、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
8. 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
9. 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
10. 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
11. 汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。
12. 白のチョーク以外をお使いいただく場合、壁に顔料が残ることがございますのでご注意ください。