

# 〈スパークルペイント ポリstoff〉PRICE LIST

施工動画



2024 Oct.

商品名	容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価 (税込) (1回あたり)
ポリstoff	5L	2回塗り	34㎡	¥52,800	¥1,553/㎡
ポリstoff +L50	5L	2回塗り	34㎡	¥69,300	¥2,038/㎡
ポリstoff (常備色以外)	5L	2回塗り	34㎡	¥63,800	¥1,876/㎡
ポリstoff (常備色以外)+L50	5L	2回塗り	34㎡	¥80,300	¥2,362/㎡
ポリstoff専用ベース	0.75L	1回塗り	9㎡	¥11,000	¥1222/㎡
	2.5L		30㎡	¥25,300	¥843/㎡
	5L		60㎡	¥44,000	¥733/㎡

製品の価格・ラインナップにつきましては、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください

施工要領書						
工程	塗料名	塗装方法	塗り回数	塗装間隔 (時間以上)	塗面積と塗付量 (kg/㎡)	希釈率(%)
素地調整	被塗面に付着している汚れ、油成分、ゴミ、粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。 穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。					
下塗り	素地の材質・状態に適した、シーラー・プライマーを使用して下さい。(別途ご準備下さい)					
ステップ1	ポリstoff専用ベース	ローラー塗り	1	4時間(20℃)	約11~12㎡ / 1Lあたり	0~20%
ステップ2	ポリstoff	ローラー塗り	1	指触乾燥約1時間 乾燥間隔6~8時間	約7~8㎡ / 1Lあたり	—
ステップ3	ポリstoff	ローラー塗り	1	指触乾燥約1時間 乾燥間隔6~8時間	約7~8㎡ / 1Lあたり	—

(注)被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件、仕上げによりそれぞれ幅を生じることがあります。撥水加工、フッ素樹脂ラミネート、汚れ防止用、ベットの特殊加工クロスなどは、水性塗料を強くためペイントできないものもあります。意匠性特殊塗料の為、塗膜の厚さや塗り方、製造ロットにより若干の色差が発生する場合がございます。ご了承ください。

## 【施工要領】

塗料準備	・ポリstoff専用ベースを状況に応じて水で0~20%希釈しておきます。ポリstoffをよく攪拌する ・塗料の性質上、下に固まっている場合がある。出荷時に攪拌しておりますが使用時には再度底面から良く混ぜること。
養生	・マスキングテープやマスキングを使い、塗らたくない所を覆う。塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がす。(翌日になると塗料がかたまり綺麗に剥がすことが出来ません)
下地準備	・素地の材質・状態に適した、シーラー・プライマーを使用し吸い込みを止めること。(別途ご準備下さい) ・塗装面は平滑な状態にすること。
ステップ1	・ポリstoff専用ベース(状況に応じて水で0%~20%希釈したもの)を、中毛ローラーで不規則に1回塗る。 ※一方向にならない様に角度と強さを変えながら平滑に塗って下さい。※一方向に塗装した場合、塗継ぎ部分が出る場合があります。※塗継ぎのところは色が濃く出ます。上塗りしても隠すことができません。※滑らかな仕上がりにするため、ローラー目を立てない様に塗ってください。
ステップ2	・ポリstoffをローラーで全体に不規則な方向に塗り広げる。 ・ローラー塗り直後、すぐにローラーで1回、ストレート(縦一方向)に塗布面を整える。 ※途中で塗布作業を中断せず、塗り始めた壁を最後まで塗り終えるようにしてください。
ステップ3	・ステップ2のポリstoff乾燥後、ステップ2と同様の塗り方で2度目の塗布をおこなう。

※ポリstoffは乾燥が早いです。  
※乾いてしまうと、塗り継ぎ、入隅などのローラーの跡が残ります。  
ローラーで塗装後すぐにローラーをストレート(縦一方向)に入れ、一面を仕上げるようにしてください。  
※塗り継ぎ、入隅は刷毛、ローラーで高さ強さを揃えず必ず不規則に塗って下さい。  
※塗り方によって、仕上がりに違いが出る場合があります。試し塗りをお勧めします

## 塗装上の注意

- 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)
- 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。
- 気温、被塗物の温度が10℃以下、32℃以上、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- 密着が悪い場合など、必要に応じてプライマー等で素地調整を行ってください。
- ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ面は出来るだけ少なくしてください。
- 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
- 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化があると、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
- 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
- 汚れ、傷などにより補修塗料が必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。
- 原料調色のため、原材料が混ざりきれていない場合があります。原材料のかたまりを取りながら塗布して下さい。

## ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス  
[www.colorworks.co.jp](http://www.colorworks.co.jp)

